

ФЕРРОСИЛИЦИЙ С МАГНИЕМ (ERGOMAG-59)

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
КРЕМНИЙ	44 - 48%
КАЛЬЦИЙ	2.9 – 3.3%
АЛЮМИНИЙ	0.4 - 1.0 %
РЗМ	0.85 - 1.15 %
МАГНИЙ	5.7 - 6.2%
ЖЕЛЕЗО	ПО БАЛАНСУ

Стандартные фракции: 4-32 мм, 15-25 мм, 10-25 мм, 5-15 мм, 5-20 мм, 5-25 мм, 2-20 мм, 1-10 мм и 1-6 мм. Возможно производство и других фракций согласно пожеланиям заказчика.

Стандартная упаковка: 25 кг мешки, 50 кг мешки, 100 кг бочки, 100 кг мешки, 250 кг бочки, 1000 кг мешки. Возможна поставка и в другой упаковке согласно пожеланиям заказчика.

Область применения:

- ERGOMAG-59** предназначен для производства высокопрочного чугуна
- ERGOMAG-59** увеличивает количество включений шаровидного графита и степень их шаровидности
- ERGOMAG-59** способствует снижению усадочной пористости
- ERGOMAG-59** способствует снижению формирования карбидов
- ERGOMAG-59** обеспечивает равномерное распределение включений шаровидного графита

Snam Alloys Pvt. Ltd.

Kariamianickam Village, Nettapakkam, Pondicherry - 605 106. India. Тел: +91(413)2699440, **+7(926)3499800**. Факс: +91(413)2699199
e-mail: dmitry@ergarda.com, website: <http://www.snam.co.in>

Информация, приведенная в данном информационном листке, основана на нашем текущем уровне знаний и предназначена для предоставления общих сведений о наших продуктах и их использовании. Поэтому не следует истолковывать ее как гарантирующую конкретные свойства описанных продуктов или их пригодность для конкретного применения, а также как обеспечивающую полные инструкции по применению.

