

ФЕРРОСИЛИЦИЙ С МАГНИЕМ ERGOMAG-LA(M)

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
КРЕМНИЙ	43 - 48%
КАЛЬЦИЙ	0.4 – 0.6%
АЛЮМИНИЙ	0.8 - 1.2%
ЛАНТАН	0.25 - 0.4%
МАГНИЙ	5.2 – 5.8%
ОКСИД МАГНИЯ (MGO)	0.45% МАКС.
ЖЕЛЕЗО	ПО БАЛАНСУ

Стандартные фракции: 4-32 мм, 15-25 мм, 10-25 мм, 5-15 мм, 5-20 мм, 5-25 мм, 2-20 мм, 1-10 мм, 1-4 мм и 1-6 мм. Возможно производство и других фракций согласно пожеланиям заказчика.

Стандартная упаковка: 25 кг мешки, 50 кг мешки, 100 кг бочки, 100 кг мешки, 250 кг бочки, 1000 кг мешки. Возможна поставка и в другой упаковке согласно пожеланиям заказчика.

Область применения:

- ERGOMAG-LA(M)** предназначен для производства высокопрочного чугуна
- ERGOMAG-LA(M)** увеличивает количество включений шаровидного графита и степень их шаровидности
- ERGOMAG-LA(M)** способствует снижению усадочной пористости
- ERGOMAG-LA(M)** способствует снижению формирования карбидов
- ERGOMAG-LA(M)** обеспечивает равномерное распределение включений шаровидного графита